

STEINFIX 20

Olje- och fettavlägsnare

Användarinformation

PRODUKTDATABLAD

Produkttyp:	STEINFIX 20 är en lösningsmedelbaserad produkt med särskilda absorptionssubstanser. Produkten utmärker sig genom följande egenskaper: <ul style="list-style-type: none">• Lämplig för: natur- och konststenar.• Mycket god effekt även på intensiva fläckar.• Fri från syror, lut, vax, harts och silikoner.• Luktsvag• Smidig, krämaktig konsistens, därmed lätt att applicera på släta och polerade ytor. God fästförmåga.
Användningsområden:	STEINFIX 20 används för att avlägsna fett- olje- och vaxfläckar, samt missfärgningar i kantområden på alla konst- och naturstenar, vilka har uppstått pga. blötläggning med tätningsmedel (t.ex. användning av fel silikon).
Bruksanvisning:	Innan användning bör produkten testas på en väl synlig plats. De ytor som ska bearbetas måste vara torra. Vid missfärgning i kantområdet ska tätningsmedlet helt skäras bort från fogen. STEINFIX 20 appliceras min. 1 – 2mm tjockt med en pensel eller murslev. Rekommenderad temperatur är ca. 5 till 25°C. Efter att pastan har torkat helt, skrapas eller borstas den torkade massan bort. Dammsugare kan eventuellt även med fördel användas. Vid mycket intensiv nedsmutsning upprepas behandlingen. Det rekommenderas att man därefter rensar stenytan med STEINFIX 40 grovrengöring.
Egenskaper:	Färg: Ljusgrå/hvit Täthet : 1,40 g/cm ³
Lagringsvillkor:	I originalförpackning och vid sval, men frostfri förvaring.
Hållbarhet:	Produkten är hållbar i ca. 1 år.
Förpackning:	500 g box.
Miljöförhållanden:	Se EU-säkerhetsdatablad.
Säkerhetsvillkor:	Förvaras oåtkomligt för barn. Produkten ska inte förvaras tillsammans med livsmedel. Se även EU-säkerhetsdatablad. Denna information ges på grundval av den senast tillgängliga produktinformationen och användarhandledningen från vårt företag. Eftersom användning av produkten och användarnas arbetsteknik ligger utanför vår kontroll, kan inte producenten ställas till ansvar för innehållet i detta datablad.

Postbox 22, Grefsen, 0409 Oslo

Telefon: (+47) 22 15 55 50

Internet: www.steifix.no